



Kunststoffschlauch Polyamid 12 PHL

Typen Nr. 259.08 bis 259.25

DIN 73378 - alle Farben außer schwarz

DIN 74324 - Druckluftbremsanlagen
(**SCHWARZE** Einfärbung)

Kenndaten

Typen Nr.	Abmessungen [mm]		Wandung [mm]	Farben	Gewicht/Meter (ca.) [g]	Betriebsdruck bei 20 °C [bar]	Biegeradius min. ca. [mm]	Berstdruck bei 20 °C [bar]
	AD	ID						
259.08	3	1,5	0,75	Natur Blau Gelb Rot Schwarz Grün Silber	5,40	44	15	133
259.09	4	2	1		9,51	44	20	133
259.07	4,3	3	0,65		5,78	19	25	57
259.10	5	3	1		15,84	20	35	62
259.11	6	4	1		16,01	27	30	80
259.12	8	6	1		22,42	19	40	57
259.13	10	8	1		28,83	15	60	44
259.14	12	9	1,5		50,44	19	60	57
259.22	12	10	1		34,89	12	85	36
259.24	14	12	1		41,98	10	90	31
259.25	16	12	2	89,68	23	100	71	

Toleranzen (DIN 73378 : 1996-02, DIN 74324-1 : 1996-02)

Ø außen bis 12 mm
Ø außen ab 14 mm

± 0,1 mm
± 0,15 mm

Normen / Richtlinien

DIN 73378 Rohre aus Polyamid für Kraftfahrzeuge

DIN 74324 Druckluftbremsanlagen: Rohre und Rohrleitungen aus Polyamid

Temperaturbereich [°C]

-40 bis +80

Die Druckbeständigkeit nimmt bei steigender Temperatur ab.

Die entsprechenden Abschlüsse bei höheren Temperaturen sind der >Druck/Temperatur<-Tabelle zu entnehmen

Druck / Temperatur

Temperatur [°C]	20	40	60	80	100
Druck [%]	100	85	60	40	35

Shore-Härte (ISO 868)

Shore D/-62-

Die PA-Schläuche sind explizit für den Einsatz von Stickstoff (100%, gasförmig) geeignet.